



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 – 8800 Beveren –
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www..acolor.cz

Technický list

PINK BLOCKER 2C CIRANOVA

Popis výrobku

PINK BLOCKER 2C je speciální vodou ředitelný reaktivní výrobek, který mění a zabraňuje růžovému a červenému zbarvení dřeva. Např. červený dub.

Technické údaje	
Ředidlo	voda
Hustota	1,0±0,05kg/dm ³
Směs	A+B mix 1+1

Příprava

Dřevo dokonale zbavte dřevního prachu. Dřevo musí být dobře obroušeno. Pod oleje se doporučuje brus dřeva 100 – 120, pod lakování potom brus 150 - 180

Zpracování

PINK BLOCKER 2C smíchejte v poměru 1+1. Po smíchání je možné používat několik týdnů. Dobře promíchejte a naneste stříkáním ± 60g/m² a stejnoměrně rozetřete kartáčem nebo naneste rovnou na dřevo stejnoměrně štětcem nebo kartáčem. V závislosti na dřevu, můžete upravit množství nánosu mořidla. Z tohoto důvodu je vždy nutné před zahájením výroby provést zkoušku.

Doba schnutí

Minimální reakční době je 6 hodin při teplotách min 18°C.

Povrchové dokončení

Po uschnutí se doporučuje plochu uhladit např. PADem a potom dokončit tvrdým voskovým olejem, lakem, voskem atd. Nejlepších výsledků bylo dosaženo použitím ECOFIX nebo OCULTO v první vrstvě.

Vydatnost

14-16 m²/litr

Minimální doba spotřeby: v neotevřeném originálním obalu 12 měsíců, skladování mezi 5°C a 25°C.

Chránit před mrazem.

Zvláštní upozornění

Chránit před dětmi. Při požití vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo etiketu. Používejte ochranné rukavice.