

# YACHT VARNISH



Testy byly provedeny na pevné dubové parketě o tloušťce 22mm. Lak nanesen ve třech vrstvách. Spotřeba byla 100 g / m<sup>2</sup> na vrstvu.

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet.

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare  
Belgium  
tel. + 32 (0) 51 30 11 40  
fax + 32 (0) 51 31 26 48

### Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51  
+420 317 793 437  
www.acolor.cz

### Popis výrobku

Ciranova Yacht Varnish byl vyroben pro ochranu dřeva, které je vystaveno extrémním klimatickým podmínkám jako jsou paluby lodí nebo obklady. Yacht varnish je vysoce lesklý a je možné ho aplikovat i do interiéru.

Technická data	
VIZKOZITA	± 100 sek. (DINN 4mm/20°C)
HUSTOTA	± 0,93 kg/l
SUŠINA	± 65% podle hmotnosti
STUPEŇ LESKU	lesklý

### Použití

Pro venkovní použití aplikujte Yacht varnish válečkem nebo štětcem. Aplikujte 3 až 4 tenké vrstvy (záleží na typu dřeva a klimatických podmínkách). Pokud chcete Yacht varnish aplikovat stříkáací pistolí, poraďte se s technickým konzultantem. Pro vnitřní využití aplikujte 2 tenké vrstvy štětcem nebo válečkem.

### Příprava materiálu

Dřevo je potřeba dobře rovnoměrně obrousit, postupně vystřídejte zrnitosti až do konečného zrna 180-220, brusný prach důkladně odstraňte. Snažte se vyhnout ostrým rohům.

### Doba schnutí

První nátěr: aplikace 100g/ m<sup>2</sup> a nechte 2-3 hodiny schnout, aplikujte druhou vrstvu 100-130g/m<sup>2</sup> a nechte schnout 5-6 hodin. Dobře obruste brusným papírem se zrnem 180 a aplikujte třetí vrstvu 100-130g/m<sup>2</sup>. Vytvrzování probíhá 8-10 dní. Schnutí je silně závislé na množství naneseného laku, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání urychluje schnutí.

### Vydatnost

10 - 12 m<sup>2</sup>/lt na nátěr, záleží na typu dřeva

### Následná péče

Lehce přebruste plochu, kterou je potřeba opravit a odstraňte brusný prach. Naneste 1 až 2 vrstvy Yacht varnish.

### Informace o produktu

Skladování od +5°C do 40°C, Chránit před mrazem!!  
Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je jeden rok od data výroby.

### Zvláštní informace

Po dokončení práce očistěte nástroje čirým alkoholem.  
**!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!**