



Technický list

Šelakový základ

Popis výrobku

„Rychlobrusný“ základní nános vyrobený na základě přírodních šelaků s denaturovaným bílým lihem.

Technická data

VZHLED : žlutá tekutina

HUSTOTA : 0,8 g/cm³

ZÁPACH : po alkoholu

VISKOZITA : 28 sec/din 4mm

Použití

Základní nános pro šelakovou polituru a nebo pod vosk.

Příprava

Nové dřevo je třeba obrousit (zrno 150). U starého dřeva je nutné odstranit všechny předešlé nánosy.

Před začátkem práce výrobek dobře promíchejte.

Dále nanášejte nenaředený pomocí stříkací pistole nebo štětce.

Doba schnutí

Nechte schnout 0,5 hodiny proti prachu, brousitelný je nános po 3 hodinách a pro další nános nechte schnout přes noc.

Vydatnost

cca 10 m²/l na nános (při nánosu štětcem)

Informace o produktu

Skladovatelnost 2 roky v uzavřeném originálním obalu.

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare

Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

www..acolor.cz