


**CIRANOVA**<sup>®</sup>  
SINCE 1929

## Technický list

# Anglický vosk

### Popis výrobku

Anglický vosk CIRANOVA je tradičně vyrobený lešitelný vosk na základě přírodních surovin jako je carnabua, candelila, surový včelí vosk a rychleschnoucí alifatická rozpouštědla.



*Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.*

**Produced by Debal Coatings nv**  
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -  
Roeselare  
Belgium  
tel. + 32 (0) 51 30 11 40  
fax + 32 (0) 51 31 26 48

**Acolor s.r.o**  
Semovická 498, Bystřice 257 5  
+420 317 793 437  
www.acolor.cz

### Technická data

KONZISTENCE	pasta
HUSTOTA	0,8 g/m <sup>3</sup>
ZÁPACH	terpentýnový
SUŠINA	30 %

### Použití

Pro voskování a leštění již voskovaných nebo lakovaných ploch nábytku, trámu, dveří a podlah.

### Příprava

Ještě neupravené dřevěné plochy se mohou předem upravit s Voskovým mořidlem Ciranova. Naneste kartáčem nebo hadrem. Lepší je nanést dvě tenčí vrstvy s mezi schnutím než jednu silnější. Zhruba 1/2 hodiny nechte schnout a potom tvrdým leštícím kartáčem a měkkým hadrem vyleštíte. Může se použít stříkací pistole s přehřívem.

### Doba schnutí

Nechte schnout 1/2 hodiny při pokojové teplotě. Schnutí je silně závislé na množství naneseného vosku, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání

### Vydatnost

cca 7 - 12 m<sup>2</sup>/l na nános

### Následná péče - údržba

Po uschnutí se leští tvrdým kartáčem, měkkým hadrem, ocelovou vlnou nebo nylonovými vlákny.

### Informace o produktu

Anglický vosk CIRANOVA je vyroben přírodních surovin vosk je nutné skladovat v chladu.

Anglický vosk je hořlavý!

Před upotřebením nechte několik dní temperovat při pokojové teplotě.

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby.

**!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!**