

## COMPLEX-HOLZVERGRAUER-ZEŠEĐOVAČ

- VÝROBEK:** Complex Vergrauer je přírodní urychlovač zešednutí dřeva, který v krátkém čase od nanesení přípravku (zvláště u modřínu, dubu a pařených druhů dřeva) vlivem UV záření a povětrnosti spustí biologický a fyzikální proces, který způsobí stejnoměrné a přirozené zešednutí dřeva. Zvláštní složení přípravku bez barevných pigmentů přivodí přirozený proces, který jinak trvá několik let.
- OBLAST POUŽITÍ:** Všude tam, kde architektura a přání uživatele vyžaduje nebo potřebuje zešednutí dřeva v krátkém čase. Úprava dřeva tímto přípravkem dává nové možnosti vzhledu. Complex Vergrauer je optimální pro dubu, modřín a pařené dřevo, je však vhodný i pro ostatní dřeviny, účinek je nutné předem vyzkoušet na menším kusu dřeva.
- ZPRACOVÁNÍ:** dřevěná plocha se musí důkladně očistit od prachu, masnoty a dalšího znečištění. Na plochu se sytě nanese přípravek cca 50-80 g/m<sup>2</sup> a nechá se vsáknout a uschnout. Po uchnutí se plocha dokončí oleji nebo vosky, doporučujeme Complex Holzsaussenöl odstín Antigrau
- ZPŮSOB NÁNOSU:** nános štětcem nebo válečkem
- TECHNICKÁ DATA:** **Hustota:** ca. 1,00g/cm<sup>3</sup>, **Viskozita:** řídká tekutina, **Sušina:** neuvvedena **Zápach:** příjemný , mírný  
**Nejmenší nános:** neředěn 50 - 80 g/m<sup>2</sup> na nános – 1 lt vystačí na ca. 12-20 m<sup>2</sup> jpodle savosti dřeva;  
**Redidlo:** použít neředěn – **čištění pracovního náradí** - voda.  
**Balení:** 1 lt; 5 lt;  
**Transport:** není ADR  
**Sušení:** podle klimatický podmínek - proschlý: ca. 24 hod.
- SKLADOVÁNÍ:** **Skladovatelnost:** min. 2 roky při normální teplotě v neotevřeném originálním obalu;  
**Vbf:** odpadá.

**UPOZORNĚNÍ:**

Nepatří do rukou dětí. Používejte ochranné rukavice. Seznamte se s Bezpečnostním listem

**Předchozí údaje a informace jsou sestaveny podle našeho nejlepšího svědomí a vědomí, a slouží jako základní směr. Z důvodů různých způsobů použití a pracovních metod je nemožné postihnou každou situaci. Je proto nezbytné naše materiály samostatně před začátkem práce přezkoušet .**