

TECHNICKÝ LIST

Wigodecor Dickschicht Holzlasur

tixotropní materiál, vhodný pro měkké i tvrdé dřeviny. Odolává povětrnosti. Vhodný jako nátěr na dřevěné domy, zahradní nábytek, okna dveře a jiné. Dobrá ochrana proti dřevu zbarvujícím houbám. Dodávané odstíny jsou mezi sebou mísitelné. Bezbarvý slouží k ředění odstínů.

Technické údaje

použití	štetcem
pojidla	olej, alkydová pryskyřice
rozpouštědla	lakový benzin
vydatnost	10-15 m ² ve jednom nánosu
měrná hmotnost	0,98 kg/litr,
zaschnutí proti prachu	3 hodiny na proschnutí 12 hodin při 20 ⁰ C
třída -hořlavina	1 ADR3
skladování	cca 12 měsíců
trvanlivost směsi	
ředidlo	9001 nebo terpentýn, olejové ředidlo
nános	2x štetcem

Podmínky zpracování:

- 1) dřevu musí mít vlhkost 12-15%
- 2) všechny kolmé hranky rádius min. 3mm, všechny vodorovné hranky musí mít kulatinky min. 10mm
- 3) konstrukce musí být provedena tak, aby nedocházelo k zadržování vody (kapsy) a vody mohla odtékat
- 4) vždy po zimě se musí provést vizuální kontrola dřevěných dílců, v případě poškození nebo popraskání se musí provést oprava poškozeného místa napouštěcím nátěrem
- 5) nános 1x 200g/m² E936 a 2x 150g/m² Wigodecor Dickschichtlasur
- 6) obnova nátěru se doporučuje po třech letech
- 7) proschnutí mezi jednotlivými nátěry (při 20⁰C, r.v. vzduchu 65%, pohyb vzduch 5m/min), min. 24 hodin, teplota při schnutí nesmí klesnout pod 15⁰C

Údaje se opírají o dnešní stav vědomostí a zkušeností. Bezpečnostní list popisuje látky a přípravky z hlediska požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví. Údaje neznamenají záruku vlastností.

Při stříkání je třeba dbát bezpečnostních předpisů pro používání NH.

Je třeba dbát základních předpisů pro bezpečnost práce.

Další údaje viz bezpečnostní list

Kontakt WILDSCHEK LACKE 004318041506 ACOLOR s.r.o. 317 793 437