



TECHNICKÝ LIST

EWIDUR NOVA 1000

Báze:	Bezbarvý 2 komponentní polyuretanový (PUR) nábytkový lak na akrylátovém podkladě	
Vlastnosti:	Nábytkové plochy lakované EWIDURem NOVA 1000 vyznačují se vysokou odolností proti otěru a dobrými odolnostmi proti domácím chemikáliím. Splňuje 1B 1 podle Önorm A 1605 (zkoušeno v rak. dřev. institutu).	
Stupeň lesku:	60 hedvábně lesklý 20 matný	40 hedvábně matný
Viskozita při dodávce	35 ± 3 sec. podle DIN 53211	
Směs:	10 hmotnostních dílů laku Ewidru Nova 1000 1 hmotnostní díl tužidla E1433/H	
Trvanlivost směsi:	Směs laku a tužidla je použitelná při pokojové teplotě 2 dny. Natužený lak se příští den z principu přidává ve výše 30% do čerstvé směsi. Již zhoustlá směs se nesmí používat.	
Ředidlo :	cca 10% Ewidur ředidlo - Butylacetát	
Zpracování:	Nános provádí 2x stříkání s mezischnutím a mezibrusem (zrno 280-320) na prachu a mastnoty zbavené dřevo. Vytvrzené lakové vrstvy se musí před přelakováním dobře obrousit. Zařízení po upotřebení dobře vyčistit ředidlem.	
Nános :	80-150g/m ² na nános	
Sušení:	po 15 minutách proti prachu po 1-2 hodinách brousitelný	
Skladovatelnost:	Ewidur nova 1000 1 rok,	Tužidlo E1433/h 6 měsíců V originálním dobře uzavřeném obalu a skladování při +5°C do +25°C
Teplota zpracování	min.18°C	
Bezpečnostní pokyny:	viz bezpečnostní list	

Nov. 06

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Linz (0732) 77 98 31, Hohenems (Vbg.) (05574) 61 3 83, Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800 Acolor s.r.o.+420-317 793 437