

# TECHNICKÝ LIST

# Ewidrin AQUA- Positivbeize E 1750

Vodou ředitelné stříkací světlu odolné, lehce zpracovatelné nábytkové mořidlo speciálně pro měkké dřevo.

## Technické údaje

### základ

kombinace barevných surovin ochranných pigmentů a vody

### použití

stříkání

### viskozita při dodávce

12 sec.

### pracovní viskozita

připraven pro zpracování

### hustota

1,0 g/cm<sup>3</sup>

### pH hodnota

9.6 - 10

### skladování

cca 6 měsíců ne pod +10 °C a ne přes +25 °C

### teplota zpracování

min.18 °C

### ředidlo

jen E1750 Nr.200 při ředění vodou se ruší pozitivní efekt

## Obecně

Plocha před mořením musí být obroušena zrna 120-150. Přelakování je možné laky E1000 a Ewidur Novacryl a Ewidrin laky. Při aplikaci Ewidrin laky se doporučuje základovat s Ewilin Isoliergrund E1736. Při lakování staršími typy laku, které neobsahují ochranu proti světlu, stejně jako při použití E1736 zvláště při světlých odstínech, doporučujeme bezpodmínečně použít přídavek E 1473 -2 %. Kyselino tvrdnoucí laky a polyesterové laky nejsou vhodné. Barevné odstíny jsou navzájem mezi sebou mísitelné.

## Upozornění

Při dlouhém zpracování se doporučuje upravit pH hodnotu amoniakem a viskozitu vodou.

**!!!!!! Před započítím práce se doporučuje odzkoušet barevný odstín, ten se může měnit vlivem broušení dřeva, dřeviny a dalšího zpracování.**

Při stříkání je třeba dbát bezpečnostních předpisů pro používání NH. Nevdechujte aerosoly, zamezte styku s kůží a očima. Uchovávejte mimo dosah dětí. První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření.

Je třeba dbát základních předpisů pro bezpečnost práce.

**Kontakt** Wildschek Lacke 0043/1/8041506 Acolor s.r.o. 317 793 437