

TECHNISCHES MERKBLATT

WIGODECOR DICKSCHICHT Holzlasur

Tlustovrstvá lazura na dřevo

- Vlastnosti:** rozpouštědla obsahující tlustovrstvá lazura, která propůjčuje dřevu dekorativní a přirozený vzhled. Výrobek odolává povětrnosti a vodě, a proto je vhodný pro povrchovou úpravu dřevěných stavebních prvků z měkkého i tvrdého dřeva, které je vystaveno povětrnosti a musí zůstat stejný.
- Základ:** Kombinace alkydových pryskyřic se světlu a UV záření odolnými pigmenty
- Barevné odstíny:** bezbarvý, stará borovice, borovice, týk dub, mahagon, ořech, palisandr
- Poklad:** dřevo-musí být suché, prachu a mastnoty zbavené broušením nebo hoblováním
- Zpracování:** Nános se provádí štětcem, válečkem a stříkáním (ředit cca 10%)

Před upotřebením důkladně promíchat. Překontrolovat odstín na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

Dva nánosy Wigodecor Dickschichtlasur na 1-2 nánosy Wigodecor Dünnschichtlasur (vnější prostředí) , dva nánosy Wigodecor Dickschichtlasur (vnitřní prostředí). Sušící čas mezi jednotlivými nánosy 12-24 hodin.

1) dřevo musí mít vlhkost 12-15% 2) všechny kolmé hranky rádius min.3mm, všechny vodorovné hranky musí mít kulatinky min. 5-10mm 3) konstrukce musí být provedena tak, aby nedocházelo k zadržování vody (kapsy) a voda mohla odtékat 4) vždy po zimě se musí provést vizuální kontrola dřevěných dílců, v případě poškození provést opravu 5) obnova nátěru se doporučuje po třech letech nebo podle potřeby 6) proschnutí mezi jednotlivými nátěry (při 20°C , r.v. vzduchu 65% , pohyb vzduch 5m/min) 8-.24 hodin, teplota při schnutí nesmí klesnout pod 15°C. . Při použití na dřevinách s obsahem tříslovin může dojít k vymývání tříslovin deštěm.

Sušení: proti prachu po 3 hodinách
přetíratelný po 12-24 hodinách
při 20°C a 60% vzdušné vlhkosti

Spotřeba: 1 lt vystačí na 10 - 15 m² pro jeden nános podle podkladu

Zvláštní pokyny: Všechny barevné tóny jsou vzájemně mísitelné.
WIGODECOR DICKSCHICHT Holzlasur bezbarvý slouží k zesvětlení odstínů a nastavení různých světlostí. Pro venkovní nánosy je povoleno zesvětlení přídatkem bezbarvého Wigodecoru max o 50%

Skladovatelnost: v originální uzavřené nádobě a odpovídajícímu skladování minimálně 2 roky

Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

Aug. 02

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Strabengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Linz (0732) 77 98 31, Hohenems (Vbg.) (05574) 61 3 83, Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800, ACOLOR s.r.o. +420 317 793 437